

Emborrachamento Automotivo (Batida de Pedra) visa proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto (acabamento fosco).

INDICAÇÃO

Ideal para soleiras, partes interna do para-lama e painel frontal (produto não inflamável).

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30min
Ao toque



4 a 6h
Entre demãos



12h
Final



FÁCIL
APLICAÇÃO

MELHOR
ACABAMENTO

PRONTO
PARA USO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa, agentes químicos ou mofo.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Pincel ou
Trincha



Pistola para
emborrachamento

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Se necessário, dilua 5 partes do produto com ¼ de água (15% de diluição)

COMO APLICAR

Aplique com pincel ou pistola (*Rendimento variável conforme substrato, método e técnica de aplicação.*)

NÚMERO
DE DEMAOS
1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Atenção: Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos, cargas minerais, coalescente, biocidas não metálicos e água.

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): **40 – 60**
- VOC (g/L): **<100**
- Peso Específico (g/cm³): **1,25 – 1,35**
- Viscosidade Stormer (ku): **120 – 130**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**AGUDA
TOXICIDADE***

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

