

USO INTERIOR



MULTIEFEITOS FÁCIL APLICAÇÃO



PRONTO PARA USO

NOVA FÓRMULA BRILHO MAIS INTENSO



Revestimento liso que permite a obtenção de diferentes efeitos em áreas internas secas. É de fácil aplicação, porém recomenda-se mão de obra qualificada.

### INDICAÇÃO

Pode ser aplicado em superfícies novas, em repintura ou sem pintura de reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e gesso. **Obs.: Pode também ser aplicado sobre madeira rígida, desde que não sofra impactos.**

### EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



Até 14m<sup>2</sup>

4,4kg



Até 70m<sup>2</sup>

22kg

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

**6 a 8h**  
Ao toque

**24h**  
Final

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

**PREMIUM**

NÚMERO DE CORES

**2 CORES PRONTAS**



Disponível em + de 3.000 cores no Sistema Tintométrico\*

ACABAMENTO

**MARMORIZADO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. **Obs.: Após a limpeza da superfície, aplique com rolo de lã, uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE, diluído em 10% de água e aguarde a completa secagem.**

#### PAREDES COM

#### O QUE FAZER

**Manchas de gordura**

Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

**Manchas de mofo**

Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.

**Pinturas com partes soltas ou malconservadas**

Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

**Reboco novo sem pintura**

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. Aguarde a secagem.

**Gesso e fibrocimento**

Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. Aguarde a secagem.

\*Tempo de agitação na máquina tintométrica para as bases: 1 minuto antes do tingimento; 9 minutos após o tingimento.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:



Desempenadeira de aço com bordas arredondadas.



Proteja tudo o que você não quer pintar.

**PRODUTO PRONTO PARA USO.**

**EFEITO MÁRMORE** - Após a preparação da superfície, com uma desempenadeira de aço de cantos arredondados e sem rebarbas, aplique uma ou duas demãos, finas, de DECORATTO MÁRMORE para obter uma camada nivelada. Após o intervalo de 6 a 8 horas, lixe a superfície com lixa número 360 ou 400 e remova todo o pó. Em seguida aplique pequenas porções do DECORATTO MÁRMORE com desempenadeira, usando movimentos aleatórios. Remova imediatamente o produto que acabou de ser depositado, de forma a provocar o manchamento, sem prejudicar o nivelamento da superfície. A repetição desta operação, após um intervalo de 6 a 8 horas, torna o efeito mais intenso.

**POLIMENTO SEM CERA** - Após um intervalo de 3 a 4 horas, use uma das bordas sem rebarbas da desempenadeira para dar polimento a superfície. Este polimento é feito friccionando toda a superfície em um só sentido, usando esta ferramenta inclinada tal como um "rodo".

**POLIMENTO COM CERA** - Para obter brilho máximo e uniforme, aplique uma camada de cera pastosa incolor, escolhendo uma marca de boa procedência, usando sempre uma espuma ou flanela macia, com movimentos suaves e circulares. Depois, com uma flanela macia ou boina de polimento limpa, dê o polimento na superfície 15 minutos após a aplicação da cera, também em movimentos circulares. **DICA:** Para uma manutenção do brilho, recomenda-se aplicar cera líquida cremosa incolor (ex. cera para móveis), quando necessário. O uso da máquina polidora, aumenta o brilho.



**NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 3**

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosangela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inerte, glicóis, tensoativos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT e em conformidade com a NBR 15079.

**TIPO  
4.6.1**

## ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 50$
- VOC (g/L)  $< 50$
- Consistência (cm) **6,0 - 6,5**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) **1,31 - 1,37**

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.  
(Fechada e sem uso).

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

