

USO EXTERIOR E INTERIOR

Disponível em + de 3.000 cores
no Sistema Tintométrico

PRONTO PARA USO

MUITO + RESISTENTE
AO SOL E A CHUVA

MULTIEFEITOS FÁCIL APLICAÇÃO



Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e distarça as imperfeições da superfície. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.

INDICAÇÃO

É indicado para aplicação em alvenaria ou bloco de concreto.

EMBALAGEM/RENDIMENTO

Até **1,5m²**
5Kg

Até **7,5m²**
25Kg **POR DEMÃO**

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

1 a 2h
Ao toque

4 dias
Cura total

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

7 CORES PRONTAS

Disponível em + de 3.000 cores
no Sistema Tintométrico

ACABAMENTO

Rústico, conforme técnica de aplicação

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. *Obs: Após a limpeza da superfície, aplique com rolo de lã, uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE, diluído em 10% de água, aguarde a completa secagem.*

PAREDES COM

O QUE FAZER

Manchas de gordura

Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

Manchas de mofo

Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.

Partes soltas ou malconservadas

Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

Reboco novo sem pintura

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. Aguarde a secagem.

Blocos de concreto

Nivele os rejuntas e, em seguida, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA). Aguarde a secagem.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:



Desempenadeira de aço



Espátula de aço



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

Com uma desempenadeira de aço aplique DECORATTO RÚSTICO em áreas de até 2 m². Aguarde de 05 a 10 minutos e, com uma desempenadeira de plástico, repasse diversas vezes, na vertical, para conferir o efeito "arranhado".

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

IQUINE DÁ A DICA



Sugerimos pintar a parede antes da aplicação da textura, com uma tinta fosca e de mesma cor da textura, pois ao fazer os efeitos riscados, a cor que estiver na parede vai acabar aparecendo e essa pintura manterá a uniformidade de cor do painel texturizado.

*Tempo de agitação na máquina tintométrica para as bases: 1 minuto antes do tingimento; 9 minutos após o tingimento.

NÚMERO DE DEMÃOS 1

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT - Tipo 4.6.3 e em conformidade com a NBR 17134.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 70
- VOC (g/L) < 50
- Viscosidade (KU) **120 - 140**
- Peso Específico (g/cm³) **1,80 - 1,91**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem. (Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

