



É um esmalte à base de resina alquídica, de fácil aplicação, secagem rápida e boa cobertura.

### INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de madeira, metal e alvenaria.

### EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

**30 min** Ao toque **2 a 4h** Entre demãos **8 a 10h** Final

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**STANDARD**

### NÚMERO DE CORES

**18 CORES PRONTAS**

### ACABAMENTO

**ALTO-BRILHO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES COM	O QUE FAZER
<b>Alumínio</b>	Utilize <i>WASH PRIMER</i> ou <i>DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA</i> .
<b>Galvanizados</b>	Utilize <i>GALVOMAX FUNDO PARA GALVANIZADOS IQUINE</i> ou <i>DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA</i> .
<b>Alvenaria</b>	Para aplicações sobre <i>MASSA CORRIDA</i> , utilize como fundo <i>SELADOR INCOLOR</i> ; sobre <i>MASSA ACRÍLICA</i> , utilize como fundo <i>SELADOR ACRÍLICO</i> . Obs.: Só aplicar após 28 dias de cura do reboco.
<b>Metais ferrosos</b>	Retire a ferrugem, utilizando lixa e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma ou duas demãos de <i>ZARÇOFER FUNDO ANTICORROSIVO</i> ou <i>DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA</i> .
<b>Madeiras</b>	Lixe para retirar as farpas, depois use um pano umedecido em <i>SOLVENTE 1030</i> ou <i>AGUARRÁS</i> para limpar a sujeira. Em seguida, aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA</i> .
<b>Pequenas imperfeições</b>	Aplique <i>MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA</i> e em seguida aplique sobre a massa uma demão de <i>DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA</i> .
<b>Para repintura</b>	Lixe a superfície até a perda total do brilho.
<b>Engordurada</b>	Limpe utilizando <i>THINNER 1015 Dda IQUINE</i> , ou <i>AGUARRÁS IQUINE</i> ou <i>SOLVENTE 1030 IQUINE</i> . Aguarde a secagem.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



Proteja tudo o que você não quer pintar. Abra a lata e misture bem o esmalte. Faça a diluição de acordo com as instruções.

### DILUIÇÃO

(Até 20% de diluição)

#### Aplicação com pincel ou rolo de espuma

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de *THINNER 1015 IQUINE* ou de *Solvente 1030* ou *AGUARRÁS Iquine*.  
Ex.: Adicione até 200 ml de solvente ou aguarrás para cada 1 litro de esmalte.



#### Uso de Pistola

Dilua com 30% de *THINNER 2060 IQUINE* e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.

**NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4**

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15494.

**TIPO 4.2.1.4**

## ESPECIFICAÇÃO

- VOC (g/L) < 600
- Viscosidade (Ku) 70 - 80
- Peso Específico (g/cm³) 0,87 - 1,03

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.  
(Fechada e sem uso).

\* Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

