



**SECAGEM
5 MINUTOS
AO TOQUE
ULTRARRÁPIDA**



Protege e realça a superfície da madeira. Possui boa durabilidade, grande poder de penetração, secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.

INDICAÇÃO

Indicado para revestimento de superfícies internas de madeira em geral.

EMBALAGEM/ RENDIMENTO POR DEMÃO



10m²

900ml



40m²

3,6L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



5 min
Ao toque



20 min
Manuseio



3h
Lixamento

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

**LINHA PROFISSIONAL
PREMIUM**

NÚMERO DE CORES

INCOLOR

ACABAMENTO

ACETINADO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

PAREDES COM	O QUE FAZER
Manchas de gordura	Limpe utilizando THINNER 1015 Dda IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a secagem.
Pequenas imperfeições	Utilize lixa para madeira grana 150 no desbaste; e, em seguida, lixa para madeira grana 220 no acabamento. Remova o pó.

Observação: Para um melhor acabamento em superfícies Internas de madeira, utilize SELADORA CONCENTRADA IQUINE, abrاندando com lixa para madeira grana 400 entre uma demão e outra.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a seladora, use:



Pistola



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem a seladora



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Até 40% de diluição

Dilua 5 partes de SELADORA ACABAMENTO com até 2 partes de THINNER 1010 IQUINE. Ex.: Adicione até 400 ml de Thinner para cada 1 litro de Seladora.



Uso de Pistola

Dilua com 30% - 40% de THINNER 2060 IQUINE por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 e 35 lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solução nitrocelulose, aditivos, solvente aromático, álcool e acetatos. Substâncias que contribuem para o perigo: Tolueno.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

TIPO
4.1.1.6

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 20
- Viscosidade KU **55 - 65**
- Peso Específico (g/cm³) **0,87 - 0,93**
- VOC (g/L) **< 900**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

