



Com triplo filtro solar, protege e realça a superfície da madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioletas. Possui acabamento brilhante, boa durabilidade, baixo odor, secagem rápida, excepcional poder de penetração e fácil aplicação. Sua formulação exclusiva proporciona, à película, proteção contra água, fungos e intemperismo.

INDICAÇÃO

Indicado para revestimentos de superfícies externas internas de madeira. **IMPORTANTE: Não utilizar em assoalhos.**

EMBALAGEM/ RENDIMENTO POR DEMÃO



25m²
900ml



100m²
3,6 L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30 min
Ao toque



4h
Entre demãos



12h
Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

**LINHA
PROFISSIONAL**

NÚMERO DE CORES

INCOLOR

ACABAMENTO

ALTO-BRILHO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES COM	O QUE FAZER
Manchas de gordura	Limpe utilizando THINNER 1015 Dda IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a
Madeiras novas	Promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo os veios da madeira. Elimine o pó. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas.
Madeiras já envernizadas (más condições)	Remova o verniz antigo com raspagem e lixamento, remova todo o pó com pano umedecido SOLVENTE 1030 IQUINE.
Madeiras já envernizadas (boas condições)	Lixe para quebrar o brilho, elimine o pó e, então, aplique o verniz.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o verniz, use:



Pincel



Rolo de espuma



Pistola



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o verniz.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.



Uso de Pistola

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 e 35 lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS

Madeira nova

3

Repintura

1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Produto a base de polímeros acrílicos em emulsão, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, bactericida e fungicida não metálico aditivos em água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

**TIPO
4.3.2.7**

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 32
- Viscosidade (KU) **40 - 50**
- Peso Específico (g/cm³) **1,00 - 1,04**
- VOC (g/L) **<130**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE**

DURABILIDADE

3 ANOS

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.

(Fechada e sem uso).

* **TERMO GARANTIA:** Com fórmula exclusiva, o Verniz Sol e Chuva Base Água Iquine, realça e protege as superfícies de madeiras. A Iquine garante o desempenho desse produto por 3 anos, após a aplicação, desde que aplicado rigorosamente conforme as instruções da embalagem, com espessura igual ou superior a 70 micrômetros. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter o direito de reposição do produto caso haja desempenho insatisfatório. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia.

** **Para maiores informações consultar - FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

